

ケイコール製品一覧表

(全品当社OEM品です。: Made In TAIWAN)

ケイコール	性 状					有効使用方法							各種堅牢性			登録各種番号		
						内添法			外添法									
									サイズプレス法		コーティング法							
商品名	物性	タイプ	pH	粘度(cps) 20℃	比重 20℃	弱 サイ ズ ま た は 無 サイ ズ	酸 性 抄 紙	アル カリ 抄 紙	澱 粉 の み	澱 粉 + P V A	スターチ + ラテックス (等量)	スターチ / ラテックス // 5/15	カゼイン + ラテックス (等量)	耐光	耐熱	耐塩素	化審法No.	CAS No.
CXL-T	水溶液	テトラ	8.0-10.0	≦30	1.10-1.22			◎	○	◎	◎	○	◎		○		5-2702	12768-91-1
KHNL-T	水溶液	テトラ	7.5-10.0	≦30	1.12-1.22	◎	◎	◎		○					○		5-2702	12768-91-1
KSL-T	水溶液	ヘキサ	7.5-10.0	≦30	1.05-1.25			◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○		5-4118	68971-49-3 115220-14-9
BBL-N	水溶液	ジ	10.9-12.9	≦50	1.11-1.21	◎	○	○	○	○	○		○			◎	5-2700	17958-73-5
BULC-N	水溶液	テトラ	11.0-13.0	≦90	1.13-1.23	◎	◎	◎		○						○	5-2716	12224-29-2 12236-40-7